

Gulull 4201 / InsulFit

Fújható ásványgyapot szigetelés



Besorolás:

Harmonizált szabvány:
EN13162:2012/ÖNORM EN14064- 1:2010

Bejelentett szervezet:

1454 Instytut Mechanizacji Budownictwa i
Górnictwa Skalnego

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Épületek hőszigeteléséhez,
pl. padlásfödém, tetőtér,
válaszfal, egyéb fa-, vagy
fémvázaz szerkezetek

KIVITELEZÉS:

A kivitelezést fújásos
módszerrel kell elvégezni.
A szigetelőanyagot
egyenletes rétegekben,
hézagok nélkül kell
elteríteni. A munkavégzés
ideje alatt a megfelelő
szellőzést biztosítani kell.

CSOMAGOLÁS:

A Gulull 4201/Insulfit 15 kg/
zsák, 24 zsák/raklap
kiszárazásban kapható.

TÁROLÁS:

A bontatlan, eredeti
csomagolású raklapok sík
felületen, kültérben is
tárolhatók. A fedetlen
kültéri tárolás ideje
maximum 3 hónap lehet.
A bontott, vagy sérült
csomagolású termékeket
száraz, fedett helyen kell
tárolni! A raklapokat tilos
egymásra helyezni!

GYÁRTÓ:

SAINT-GOBAIN
CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA Sp.
z o.o.
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16
Tel. +48 32 339 63 00
Fax. +48 32 339 64 44

Műszaki adatok

Tulajdonság	Mértékegység	Lambda	Sűrűség
Deklarált hővezetési tényező λ_D	W/mK	0,042	25kg/m ³
		0,039	30kg/m ³ 35kg/m ³
Sűrűség	Alkalmazás		
25kg/m ³ - szabadon fújva	falak mögötti búvóterek, padlások		
30kg/m ³ ; 35 kg/m ³ - szerkezetbe fújva	Tető-, és falszerkezetek,		
Tulajdonság	Érték		
Tűzvédelmi osztályba sorolás	A1		
Ülepedés / zsugorodás	≤1% (S1)		

Méret és csomagolás

Cikkszám	Termék	Zsák nettó súlya [kg]	zsákok száma /raklap	raklap nettó súlya [kg]	raklap bruttó súlya [kg]
101207003	Gulull 4201/ Insulfit	15	24	360	381