ISOVER Vario® MultiTape

Egyoldalas öntapadó ragasztószalag

MŰSZAKI ADATOK			
Tulajdonság	**Mérték-egység**	**Érték**	**Szabvány**
Ragasztó		Oldószermentes, vízálló modifikált akrilát.	-
Hordozó anyag		Kétrétegű: speciális PE fólia háló erősítéssel	-
Hőállóság	°C	-30 és +100 között	-
Alkalmazási hőmérséklet	°C	-10 felett	-
UV állóság	1 hónap (<55 MJ / m²) - azonnali lefedettség ajánlott, különösen nagy UV-terhelés esetén (nyáron) 1)		
Anyagösszetétel	Oldószer, PVC, nehézfémektől és halogénektől mentes		
Fogadó felületek	PE-, PA-, PU-, PP- és alufólia, erősített papír, fém, műanyag, kemény faforgácslemezek (OSB-, forgácslapok, stb.). A felületnek száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.		
Alkalmazás	Alkalmas a párazáró réteg csomópontjainak, áttöréseinek és átfedéseinek légmentes zárására. Beltéri és kültéri használatra.		
Használati útmutató	Alkalmas az ISOVER Vario® intelligens párazáró fólia légmentes csatlakozásainak kialakítására, az átlapolások, ablakok, csövek és egyéb áttörések légmentes lezárására.		
EMICODE® EC1 PLUS	Az EMVERODE EC1 PLUS pecséttel rendelkező ISOVER termékek kibocsátása több mint tízszer alacsonyabb, mint azt az EU előírja. Ily módon 28 nap elteltével a TVOC-értékek legfeljebb 60 µg / m³ (az EU kritikus értéke helyett 1000 µg / m³) érhetők el. A termékeket még az első vizsgálat után ismételten és véletlenszerűen tesztelik független laboratóriumok a VOC, a rákkeltő anyagok és az oldószerek vonatkozásában.		
A+ (VOC-Decree)	(Információ az illékony anyagok kibocsátásának mértékéről a beltéri levegőben, amelyek mérgező kockázatot mutatnak a belélegzés során, A + skálán (nagyon alacsony kibocsátás) C-ig (magas kibocsátás).		

1) Az az energia, amelyet a szalagoknak el kell viselniük az UV-teszt során, 55 MJ / m². A közép-európai átlagos globális sugárzáshoz viszonyítva ez 3 hónapos UV expozíciónak / ellenállásnak felel meg. Mivel az UV-terhelés az évszaktól függően magasabb lehet, az ellenállás rövidebb lehet. Mindig azt javasoljuk, hogy azonnal fedje le a szalagot, és az év során az UV-terhelés változása miatt a közvetlen lefedés még fontosabb a nyári időszakban.

MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS				
Termék		**Méretek [mm]**	**m / tekercs**	**Tekercs / csomag**
Vario® MultiTape		25 000 / 60	25,00	10

Az információ a közzététel napjától érvényes. A gyártó fenntartja a műszaki adatok változtatásának jogát.

Kiadás dátuma: 2020 / 01

MŰSZAKI LEÍRÁS:

ISOVER Vario® MultiTape vízálló, oldószermentes modifikált akrilát.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az ISOVER Vario® intelligens párazáró fólia légmentes csatlakozásainak kialakítására, az átlapolások, ablakok, csövek és egyéb áttörések légmentes lezárására. Kültérben és beltérben egyaránt alkalmazható.

- tetőtér-beépítéseknél, födémeknél
- faházak (készházak) falaiban

A Vario® KM Duplex UV fóliát erős, kétoldalas ragasztószalaggal rögzítik a portalanított és zsírtalanított CD-profilokhoz. A fólia széleit a megjelölt átlapolási sávban össze kell ragasztani (Vario® KB1). Tömítőanyaggal (Vario® DoubleFit, Vario® MultiTape) szorosan összekapcsolhatja a fóliát az épület szerkezetével.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK:

- ISO 9001

Forgalmazó:
SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 Hrsz.
Tel.: +36-37-528-321
Fax: +36-37-528-322, +36-37-999-636
E-mail: isover@isover.hu
Internet: www.isover.hu